



**Brasil** - Comercial / Administração  
Av. Luis Stamatis, n° 716  
Jaçanã - São Paulo - SP  
**Cep:** 02260-001  
**Fone:** +55 11 2248-7000  
**Fax:** +55 11 2248-7051  
**E-mail:** contato.vendas@steck.com.br  
**Website:** www.steck.com.br

## Fita Isolante Fiteck



A Fita Isolante FITECK possui boas propriedades dielétricas, é flexível, alargável, resiliente, tem boa aderência ao fio e ao seu dorso, por isso se adapta às imperfeições da emenda. Esta fita é de fácil corte e autoextinguível de acordo com as normas de segurança.

\*Imagem meramente ilustrativa

### Resultados 1 - 3 de 3

Item #	Rigidez Dielétrica (kV/mm)	Aderência ao Dorso (N/cm)	Aderência ao Aço (N/cm)	Resistência à Tração (N/cm/mm)	Alongamento (%)	Temperatura de Trabalho (°C)	Inflamabilidade
SFT1305	≥ 40	≤ 1,50	≥ 1,80	≥ 150	≥ 125	de 0 a 90	autoextinguível
SFT1310	≥ 40	≤ 1,50	≥ 1,80	≥ 150	≥ 125	de 0 a 90	autoextinguível
SFT1320	≥ 40	≤ 1,50	≥ 1,80	≥ 150	≥ 125	de 0 a 90	autoextinguível

### Resultados 1 - 3 de 3